



HIGHT SOLID FILLER

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный грунт-наполнитель для всех видов ремонта. Обладает хорошими заполняющими свойствами и хорошей стабильностью, в том числе на горизонтальных поверхностях. Наносится с минимальным образованием шагрени. Очень легкий в обработке. Нейтрален к подложке. Содержит антикоррозионный пигмент.








ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<p>Плотность черный- 1,562 kg/l серый-1,627 kg/l</p>	<p>Цвет Серый, черный, белый</p>
<p>Температура хранения от 5°С до 45°С</p>	<p>Срок годности 12 мес</p>

ПОВЕРХНОСТИ

Сталь, шпатлевка, оцинкованная сталь, алюминий, пластик, стеклопластик, обработанное старое покрытие.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

 <p>Пропорции смешивания</p>	<p>Грунт 5 Отвердитель 1 Разбавитель ONE TECH AKRYLIC THINNER STANDARD 10-15% Тщательно перемешать до получения однородной массы.</p>
 <p>Толщина слоя</p>	<p>2-3 слоя До 250 мкм</p>
 <p>Жизнеспособность</p>	<p>Около 45 мин при 20° С</p>
 <p>Межслойная сушка</p>	<p>5-10 мин при 20° С между слоями Около 10 мин при 20° С перед прогреванием</p>
 <p>Параметры нанесения</p>	<p>Сопло: 1,6-2,0 мм Давление на входе: 2 атм.</p>
 <p>Время высыхания</p>	<p>Около 3 часов при 20°С Около 30 мин при 60°С</p>
 <p>Шлифование</p>	<p>Вручную: P280-P320 Машинное: P360-P500 По мокрому: P800-P1000</p>

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

На грунт можно наносить:

- 1К базовые краски
- 2К краски и 2К эмали

ПРИМЕЧАНИЯ

! Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.

! Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты.

! Предохранять глаза и дыхательные пути.

! Помещения должны быть хорошо вентилируемые.

! Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

! В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном помещении.

Беречь от источников огня, тепла и солнечных лучей.

После использования плотно закрывать крышкой.

Отвердитель беречь от перегрева!

Технический паспорт является описанием наших продуктов и руководством по их применению. Вся информация содержащаяся в документе основывается на тщательных лабораторных исследованиях, многолетнем опыте изготовителя и действующем законодательстве.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт Безопасности (MSDS), Технический Паспорт (TDS) и др). Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.