



## HS DIAMOND

ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак с высоким сухим остатком. Предназначен для восстановления оригинальных двух- и трехслойных покрытий. Применяется для нанесения поверх органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покрытий One Tech.

Обладает превосходным блеском, высокой устойчивостью к механическим воздействиям и защитой от атмосферных воздействий.

Защищает от ультрафиолетовых излучений.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 1,043 кг/л	Цвет Бесцветный
Температура хранения от 5°C до 45°C	Срок годности 24 мес

### ПОВЕРХНОСТИ

Базовые краски, старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания.

### ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

 <b>Пропорции смешивания</b>	Лак 2 Отвердитель 1 Разбавитель ONE TECH AKRYLIC THINNER STANDARD - 10%
 <b>Рабочая вязкость</b>	18-22 секунды при 20° С
 <b>Жизнеспособность</b>	Около 6 часов при 20° С
 <b>Межслойная сушка</b>	5-10 мин при 20° С между слоями
 <b>Параметры нанесения</b>	2 полных слоя Параметры напыления: пистолет RP сопло: 1,2-1,4 мм Давление: 2,0÷2,5 бар
 <b>Время высыхания</b>	В течение ночи при 20°C 30 мин при 60°C

## **ОКРАСКА В ПЕРЕХОД:**

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком.  
Необходимо растушевать только на подготовленном участке.

## **ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ**

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак HS STANDARD придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения.

При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полированием полировочной пастой.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**

! Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!

! Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.

! Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты.

! Следует беречь глаза и дыхательные пути.

! Помещения должны хорошо проветриваться.

! Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном помещении.

Беречь от источников огня, тепла и солнечных лучей.

После использования плотно закрывать крышкой.

Беречь отвердитель от мороза и влаги!

Технический паспорт является описанием наших продуктов и руководством по их применению. Вся информация содержащаяся в документе основывается на тщательных лабораторных исследованиях, многолетнем опыте изготовителя и действующем законодательстве.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт Безопасности (MSDS), ТехническийПаспорт(TDS) и др). Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.